

# ESFAS

## Mineralni dekorativni malter za izradu „španskog zida,,



### 1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE

Esfas mineralni dekorativni malter na bazi kreča, bele boje za izravnavanje unutrašnjih zidnih površina i za postizanje efekta "španskog zida". Izrađuje se u beloj boji. Površine na koje se dekorativni malter nanosi mogu biti od produžnog maltera, betona, gipsa i drugih mineralnih materijala.

### 2. NAČIN PAKOVANJA

Pakuju se u natron vreće od 20 kg. Na paletu se pakuje po 60 komada.

### 3. TEHNIČKI PODACI

Izgled	Beli prah
Radna temperatura, °C	5 do 30
Potrošnja, kg/m <sup>2</sup>	1.0-2.0

**Sastav:** Kalcijum hidroksid, polimerno vezivo, kameni agregat i aditivi.

### 4. PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se nanosi mineralni dekorativni malter mora biti suva, ravna, čvrsta, bez prašine, slabo vezanih delova, soli i masnih mrlja. Uljane boje i lakove potrebno je ukloniti sa zida pre nanošenja Esfasa.

Podloga se može premazati Akrilgrundom ili DS ili DS PROFIL podlogom razređenom 1:3 do 1:9, Podloge treba naneti dan ranije.

### 5. PRIPREMA I NANOŠENJE

Na vreću od 20 kg Esfasa sipati približno 6 litara vode, dobro izmešati, po mogućnosti mikserom. Masu nanositi čeličnom gletaricom na zdrav, čist, impregniran zid, po potrebi u dva do tri sloja. Efekat "španskog zida" postiže se finalnom obradom odgovarajućim suđerastim ili gumenim valjkom. U toku rada podlogu treba održavati vlažnom radi lakšeg i kvalitetnijeg izvođenja.

Pripremljena masa je upotrebljiva 30 minuta.

Optimalni uslovi za rad su na temperaturi od +5°C do +30°C i relativnoj vlažnosti vazduha ispod 75%. Uslovi rada utiču na vreme sušenja. Površine zaštititi od direktnih sunčevih zraka, kiše i vetra. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Očvrsle ostatke mehanički ukloniti.

NAPOMENA: Mineralni malter se može naknadno obojiti disperzivnim bojama, uz prethodnu impregnaciju. Minimalno vreme sušenja maltera je 7 dana. Optimalno vreme sušenja mineralnog maltera, za najbolje rezultate pri bojenju, iznosi 28 dana.

## 6. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

Rok trajanja do 12 meseci u originalnom i neoštećenom pakovanju. Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićenom od vlage.

## 7. POSTUPANJE SA OTPADOM

Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti upravljanja otpadom. Ostatke proizvoda ne treba odlagati ispuštanjem u kanalizacione sisteme, vodotokove ili zemljište i ne bacati zajedno sa kućnim otpadom, odlagati kao građevinski otpad – klasifikacijski broj otpada 17 09 04. Ostaci ambalaže razvrstavaju se prema klasifikacijskom broju otpada 15 01 01. Očišćena ambalaža se može reciklirati.

## 8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Proizvod sadrži kalcijum dihidroksid, svrstava se u opasne proizvode sa oznakom Opasnost.

Pažnja-detaljnije u bezbednosnom listu

Zaštita disajnih puteva: Koristiti zaštitnu masku

Zaštita ruku i tela: Koristiti zaštitne rukavice i radno odelo. Nakon svakog prekida ruke oprati vodom

Zaštita očiju: Koristiti zaštitne naočare.

## 9. KONTROLA KVALITETA

Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim, evropskim i drugim standardima. Kvalitet proizvoda je pod svakodnevnim nadzorom sopstvene laboratorije, što potvrđuje i višegodišnji sertifikat ISO 9001. Povremeno kvalitet proveravamo u akreditovanim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.

Tehnička uputstva u ovom listu izrađena su na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati.

Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: 042/19, 30.01.2019, V1

**“Fasada”d.o.o.**  
**Banovačka 66**  
**22 300 Stara Pazova , Srbija**  
**Tel:022/312-882**  
**Fax:022/ 312-360**  
**Mail:office@fasada.rs**