



PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG FASADNOG MATERIJALA

Banovačka 66, 22300 Stara Pazova
Telefoni: 022/314-102, 022/312-882, 022/315-162;

TEXO[®]

office@fasada.rs
www.fasada.rs

UNUTRAŠNJA ZIDNA BOJA “TEXODIS”

1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE

Texodis je disperziona, ekološka, vodoperiva boja namenjena za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina, kod kojih postoji zahtev otpornosti na mokro čišćenje. Odlikuje je izuzetna belina, otpornost na mokro brisanje, odlična pokrivenost. Pogodna je za bojenje svih vrsta suvih i tvrdih podloga: malterisanih vertikalnih i plafonskih površina, betona, gips kartonskih ploča i iverice.

Boja je jednostavna za nanošenje. Tonira se u svim nijansama TEXOMIX sistema. Film boje je otporan na mokro brisanje.

Boju odlikuje nizak sadržaj lako isparljivih organskih materija. Ne sadrži teške metale. Proizvod nije štetan za čoveka, i njegovu okolinu.

Proizvod se nanosi u dva premaza pomoću valjka, molerske četke ili kompresora.

2. NAČIN PAKOVANJA I NIJANSE

Pakuje se u plastične kante od :

- **0,75lit,**
- **3lit i**
- **15lit.**
-

U beloj boji (baza A), bazi B i bazi C ili nijansama iz Fasada Ton karte za Bojafase, na Fasada TEXO mix sistemu. Ton karta je izrađena u papiru, pa se prilikom nanošenja mogu očekivati manja odstupanja nijansi od ton karte, koje ne mogu biti predmet reklamacije.

Nijansirani proizvod se od uzorka u ton karti ili od potvrđenog uzorka može razlikovati.

Ukupna razlika u boji ΔE

- za nijanse prema Fasada TEXO ton karti je najviše 1,5
- odnosno 2,5 za nijanse prema ton karti NCS i RAL ili nekoj drugoj uzornoj ton karti

Tekući račun

Erste banka: 340-27146-69
Čačanska banka: 155-17026-51
PIB: SR 102904343

Matični broj: 08789819

Registarski broj: 281984

Šifra delatnosti: 2364

PDV: 130026293 / APR BD 97368/2005

Upisan novčani kap.: 3.768,74 €

Nenovčani kap. I: 262.374,79 €

Uplaćen novčani kap.: 3.768,74 €

Nenovčani kap.: 262.374,79 €



PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG FASADNOG MATERIJALA

Banovačka 66, 22300 Stara Pazova
Telefoni: 022/314-102, 022/312-882, 022/315-162;

TEXO[®]

office@fasada.rs
www.fasada.rs

3. TEHNIČKI PODACI

Gustina (kg/dm ³)		1,5-1,7
Viskozitet (mPa/s)		15,000
PH vrednost		7-9
Sadržaj lako isparljivih organskih materija VOC (g/l) , kategorija A/a Mat premazi za unutrašnje zidove I tavanice (max dozvoljeno 30g/l)		Max 6
Vreme sušenja za T=20°C, rel. vl. vazduha =65% (sati)	Suvo na dodir	2h
	Spremno za dalju obradu	6h
Karakteristike osušenog filma boje	Otpornost na mokro trljanje	Klasa III, otporan
	pokrivnost	8m ² /l
	izgled	mat

Sastav: vodena emulzija polimera, pigmenti, aditivi, punioci

4. PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se nanosi, mora biti suva, ravna, čvrsta bez prašine, soli i masnih mrlja. Zidne površine zaražene buđima obavezno dezinfikovati.

Podloga može biti fini malter, tapete, gips kartone, cementne ploče, površine zaglađene masama za izravnavanje kao što je „Gletofas“.

Pre prvog bojenja obavezno naneti osnovni premaz “DS Profi” razređen sa vodom (razređuje se u odnosu 1:3 do 1:9) ili “DS podlogu” (razređuje se u odnosu 1:3). Nakon 6 sati (pri T=20°C, relativna vlažnost vazduha =65%) osnovna podloga je potpuno suva i može se početi sa nanošenjem boje.

Ako na zidu već postoji boja, osnovna podloga obično nije potrebna.

5. PRIPREMA BOJE I NANOŠENJE

Boju pre upotrebe promešamo, za prvi premaz boja se razređuje od 15% do 25% vode. Drugi, gušći premaz potrebno je razrediti sa 10% vode. Procenat raređivanja smanjiti, ako nanosimo tamnije nijanse boje.

OPREZ! Pokrivnost boje razređivanjem se smanjuje!

Tekući račun

Erste banka: 340-27146-69
Čačanska banka: 155-17026-51
PIB: SR 102904343

Matični broj: 08789819

Registarski broj: 281984

Šifra delatnosti: 2364

PDV: 130026293 / **APR BD** 97368/2005

Upisan novčani kap.: 3.768,74 €

Nenovčani kap. I: 262.374,79 €

Uplaćen novčani kap.: 3.768,74 €

Nenovčani kap.: 262.374,79 €



PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG FASADNOG MATERIJALA

Banovačka 66, 22300 Stara Pazova
Telefoni: 022/314-102, 022/312-882, 022/315-162;

TEXO[®]

office@fasada.rs
www.fasada.rs

Boju, koja nam je potrebna za premazivanje određene površine, mešamo (egaliziramo) u dovoljno velikoj posudi. Za velike površine, za koje tehnički nije moguće izmešati potrebnu količinu boje potrebno je izmešati boju iz najmanje tri kante i postepeno, kako trošimo boju, dodavati i umešati boju iz novih kanti.

Egalizacija bele boje iste proizvodne šarže nije potrebna.

Boju nanosimo u dva sloja u razmaku od 2 – 6 sati ($T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$, rel. vl. vazduha = 65 %), molerskom četkom, farbarskim valjkom ili kompresorom. Jedna zidna površina boji se bez prekida. Za nedostupne površine (ćoškovi) koristimo četku ili manji farbarski valjak. Ove površine se uvek prve obrađuju. Bojenje je moguće samo u primerenim vremenskim uslovima odnosno u primernim mikroklimatskim uslovima: temperatura vazduha i zidne podloge neka ne bude niža od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ i ne viša od $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Prosečna potrošnja za dvoslojni nanos je od 125 ml/m^2 do 185 ml/m^2 , zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge, i odabira nijanse.

Potpuno sušenje nakon 24 časa. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

6. POSTUPANJE SA OTPADOM

Ostatak boje ne izlivamo u kanalizaciju, vodotoke i ne bacamo zajedno s kućnim otpadom. Očišćena ambalaža se može reciklirati.

7. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Zaštita disajnih puteva nije potrebna u dobro porvetrenim prostorijama.

Zaštita ruku i tela: korišćenje zaštitnih rukavica i radnog odela

Zaštita očiju: preventivno koristiti zaštitne naočare. Ukoliko boja dođe u dodir sa očima, odmah ih isperemo vodom.

8. SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE

Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Rok trajanja do 18 meseci u originalnoj i neoštećenoj ambalaži. Proizvod ne sme smrznuti.

Tekući račun

Erste banka: 340-27146-69
Čačanska banka: 155-17026-51
PIB: SR 102904343

Matični broj: 08789819

Registarski broj: 281984

Šifra delatnosti: 2364

PDV: 130026293 / APR BD 97368/2005

Upisan novčani kap.: 3.768,74 €

Nenovčani kap. I: 262.374,79 €

Uplaćen novčani kap.: 3.768,74 €

Nenovčani kap.: 262.374,79 €



PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG FASADNOG MATERIJALA

Banovačka 66, 22300 Stara Pazova
Telefoni: 022/314-102, 022/312-882, 022/315-162;

TEXO[®]

office@fasada.rs
www.fasada.rs

9.KONTROLA KVALITETA

Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama lokalnim, evropskim i drugim standardima. Kvaliteta proizvoda je pod svakodnevnim nadzorom spostvene laboratorije, što potvrđuje I višegodišnji sertifikat ISO 9001. Povremeno kvalitet proveravamo I u akreditovanim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati.

Kompanija ne snosi odgovornost ze nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: 020/16, 23.11.2016.

“Fasada”d.o.o.
Banovačka 66
22 300 Stara Pazova , Srbija
Tel:022/312-882
Fax:022/ 312-360
Mail:office@fasada.rs
www.fasada.rs

Tekući račun
Erste banka: 340-27146-69
Čačanska banka: 155-17026-51
PIB: SR 102904343

Matični broj: 08789819
Registarski broj: 281984
Šifra delatnosti: 2364
PDV: 130026293 / **APR BD** 97368/2005

Upisan novčani kap.: 3.768,74 €
Nenovčani kap. I: 262.374,79 €
Uplaćen novčani kap.: 3.768,74 €
Nenovčani kap.: 262.374,79 €