


GRAĐEVINSKI LEPAK TX100

Lepak za termoizolacione sisteme (stiropor)



1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE

Građevinski lepak TX 100 je siva praškasta masa, namenjen je za lepljenje termoizolacionih ploča od stiropora na fasadnim i unutrašnjim površinama.

2. NAČIN PAKOVANJA

Pakuje se u natron džakove od 25 kg. Na paletu se pakuje 48 džakova.

3. TEHNIČKI PODACI

Boja	siva
Rasprostiranje, mm	172
Klizanje elementa, mm	0
Vreme obrade, min	>25
Količina potrebne vode za umešavanje, l	6 l na džak od 25 kg
Radna temperatura, °C	5 do 30
Potrošnja za lepljenje stiropora, kg/m ²	4,0-6,0

Sastav: pesak, cement, punila, polimerna veziva i aditivi.

SADRŽAJ HROMA (VI): Proizvod nakon hidratacije (kvašenja) sadrži manje od 2 mg/kg, odnosno 0,0002% (m/m) rastvornog hroma (VI) obračunatog na ukupnu masu suvog proizvoda. Sadržaj hroma (VI) je u granicama dozvoljenog u roku trajanja pri navedenim uslovima skladištenja

4. PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se lepe ploče mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova očišćena od masti, ulja i drugih nečistoća. Odgovarajuće podloge su površine:

- Od cementno-krečnog maltera, starosti min 1 mesec

- Betonske površine, starosti minimum 3 meseca
- Vlakanasto-cemente ploče
- Gips-kartonske ploče

U slučaju starih podloga naneti prvo osnovni premaz "TEXOBET" strukturnu podlogu za betonske površine ili DS Profi osnovnu podlogu razređenu sa vodom u odnosu od 1:3 do 1:9 ili DS Podlogu razređenu u odnosu 1:3. Nakon 6 sati, u zavisnosti od vlažnosti vazduha i temperature, podloga je suva i može se početi sa lepljenjem stiropora. Prethodno popuniti praznine i udubljenja EFMAL krečno cementnim mašinskim malterom. Nikako ne popunjavati lepkom. Lepak nanet u debelom sloju izaziva pomeranje i pucanje termoizolacionih ploča, što se manifestuje pukotinama na završnom sloju termoizolacione fasade.

5. PRIPREMA I NANOŠENJE

Lepak mešati električnim mikserom sa oko 25% vode (na džak od 25 kg dodati oko 6 litara vode) dok se ne dobije gusta pastozna masa bez grudvica. Nakon 10 minuta, potrebno je još jednom promešati masu i po potrebi dodati vode do željene konzistencije lepka. Ovako pripremljenu masu, potrebno je utrošiti u roku od 2 sata. Pre početka lepljenja ploča, potrebno je postaviti početnu aluminijsku lajsnu. Na nju naneti odgovarajuću količinu lepka, kako bi se stiropor zalepio i sa donje strane. Zatim na lajsnu postaviti prvi red stiropora. Pripremljen lepak naneti kontinualno po obodu ploče i poprečno na dva mesta u debljini od 1-2 cm i širini trake približno 5 cm. Drugi red ploča postaviti smaknuto u odnosu na prvi za minimum 30 cm u odnosu na početak ploča prvog reda. Ovo pravilo važi za svaki sledeći red. Potrebno je ploče lepiti jednu do druge, bez mogućnosti da lepak prodre na spoju između dve ploče. Neophodno je izvršiti ukrajanje termoizolacionih ploča oko otvora na zidu. Izbeći poklapanje linija otvora sa linijama ploča. Ploče je potrebno zasecati. Na uglovima objekta obezbediti prepust ploče minimum 5 cm preko ploče susednog zida.

Vreme sušenja lepka pri normalnim uslovima ($T=+23^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$, relativna vlažnost vazduha od 50-60%) iznosi 48 h. Nakon sušenja može se pristupiti odsecanju viška ploča na uglovima objekta i brušenju eventualnih neravnina, ručno ili mašinski odgovarajućim alatima i tiplovanju. Na zalepljene termoizolacione ploče, tiplovanje izvoditi nakon 2-3 dana. Tiplovanje ima za cilj da dodatno učvrsti ploče na 3 dodirne krajnje tačke, kao i po sredini ploče (optimalno 6 do 10 tiplova/ m^2). Rupe nastale na mestima gde su utisnuti tiplovi popuniti i izravnati pomoću tankog sloja lepka.

U svim fazama rada potrebno je vršiti proveru ravnosti zida letvom dužine 2-3 m. Pripremi podloge za fasadni malter treba posvetiti veliku pažnju jer nepravilnosti u vidu neravnina otežavaju obradu završnog maltera i dobijanje zadovoljavajuće strukture. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Očvrslu ostatke mehanički ukloniti.

Optimalni uslovi za rad su na temperaturi od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$ i relativnoj vlažnosti vazduha ispod 75%. Uslovi rada utiču na vreme sušenja. Površine zaštititi od direktnih sunčevih zraka, kiše i vetra. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja lepka.

6. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

Rok trajanja do 12 meseci u originalnom i neoštećenom pakovanju. Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićenom od vlage.

7. POSTUPANJE SA OTPADOM

Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti upravljanja otpadom. Ostatke proizvoda ne treba odlagati ispuštanjem u kanalizacione sisteme, vodotokove ili zemljište i ne bacati zajedno sa kućnim otpadom, odlagati kao građevinski otpad – klasifikacijski broj otpada 17 09 04. Ostaci ambalaže se razvrstavaju prema klasifikacijskom broju 15 01 01. Očišćena ambalaža se može reciklirati.

8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Proizvod sadrži sivi portland cement, svrstava se u opasne proizvode sa oznakom Opasnost. Pažnja-detalnije u bezbednosnom listu.

Zaštita disajnih puteva: Koristiti zaštitnu masku

Zaštita ruku i tela: Koristiti zaštitne rukavica i radno odelo. Nakon svakog prekida ruke oprati vodom

Zaštita očiju: Koristiti zaštitne naočare.

9. KONTROLA KVALITETA

Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim, evropskim i drugim standardima. Kvalitet proizvoda je pod svakodnevnim nadzorom sopstvene laboratorije, što potvrđuje i višegodišnji sertifikat ISO 9001. Povremeno kvalitet proveravamo u akreditovanim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati.

Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: 012/17, 06.12.2018, v4

“Fasada”d.o.o.

Banovačka 66

22 300 Stara Pazova , Srbija

Tel:022/312-882

Fax:022/ 312-360

Mail:office@fasada.rs

www.fasada.rs