

TX TRAVERTINO COLOR

Velatura za TX Travertino



1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE

TX TRAVERTINO COLOR je transparentni akrilni premaz namenjen dobijanju specijalnih efekata kod različitih dekorativnih tehnika. Namenjen za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, sa veoma dobrom otpornošću na sve vremenske uticaje. Premaz je otporan na vlažno brisanje. Tonira se po ton karti Travertino color-a u 18 različitih nijansi iz WOOD i STONE kolekcije. Proizvod spada u ekološke proizvode, koji nisu štetni po zdravlje ljudi i okolinu.

2. NAČIN PAKOVANJA

Pakuje se u plastične kantice od :

- 0,75lit
- 2,25lit

3. TEHNIČKI PODACI

Gustina (kg/dm ³)		1,0
Viskozitet (mPa/s)		1500-3000
PH vrednost		7-9
Vreme sušenja za T=20°C, rel. vl. vazduha =65% (sati)	Suvo na dodir	1h
	Spremno za dalju obradu	2h
Karakteristike osušenog filma boje	Otpornost na mokro trljanje	Otporan
	Potrošnja	Sa 0,75l/4-12m ²
	Izgled	Bela ili obojena viskozna tečnost

Sastav: voda, vodena emulzija polimera, punioci, aditivi i pigmenti
 Maksimalno dozvoljena vrednost sadržaja VOC (isparljive organske materije) za dekorativne premaze kategorija A(k) 200 g/l, proizvod sadrži maksimalno 1 g/l

4. PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine na mineralnoj i organskoj osnovi na kojima se želi postići specijalni efekat. U slučaju nanošenja na visokoupojne površine preporučljivo je nanošenje DS Profi podloge u cilju ujednačavanja i smanjenja apsorpcije.

5. PRIPREMA I NANOŠENJE

Nakon potpunog sušenja proizvoda TX TRAVERTINA pristupa se nanošenju TX TRAVERTINO COLOR-a. Velaturu je moguće razrediti sa 30-50% vode. Može se nanositi četkom, valjkom ili sunđerom. Nakon delimičkog sušenja višak nanete mase se ispira vlažnom krpom ili sunđerom do željenog inteziteta nijanse. Na jednoj zidnoj celini koristiti velaturu iz iste proizvodne šarže ili raditi egalizaciju.

Velature je međusobno moguće mešati, što dodatno obogaćuje tehniku.

Vreme sušenja između slojeva iznosi 2h.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude od +5°C do +35°C i relativna vlažnost vazduha ispod 65%. Ne raditi na vetru i promaji. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Očvrsle ostatke mehanički ukloniti.

6. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

Rok trajanja do 12 meseci u originalnom i neoštećenom pakovanju. Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5°C do +30°C. Proizvod ne sme da smrzne.

7. POSTUPANJE SA OTPADOM

Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa zakonskim propisima u oblasti upravljanja otpadom. Ostatke proizvoda ne treba odlagati ispuštanjem u kanalizacione sisteme, vodotokove ili zemljište i ne bacati zajedno sa kućnim otpadom, odlagati kao građevinski otpad-klasifikacijski broj otpada 17 09 04 ili komunalni otpad-klasifikacijski broj otpada 08 01 12. Očišćena ambalaža može se reciklirati.

8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Bezbednosni list dostupan na zahtev. Proizvod nije klasifikovan kao opasan.

Zaštita disajnih puteva nije potrebna u dobro porvetrenim prostorijama.

Zaštita ruku i tela: koristiti zaštitne rukavice i radno odelo. Oprati vodom i sapunom i dobroisprati.

Zaštita očiju: preventivno koristiti zaštitne naočare. Ukoliko boja dođe u dodir sa očima, odmah ih isperati vodom.

9. KONTROLA KVALITETA

Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim,

evropskim i drugim standardima. Kvalitet proizvoda je pod svakodnevnim nadzorom sopstvene laboratorije, što potvrđuje i višegodišnji sertifikat ISO 9001. Povremeno kvalitet proveravamo i u akreditovanim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: 15/17, 27.02.2019.,v2

“Fasada”d.o.o.
Banovačka 66
22 300 Stara Pazova , Srbija
Tel:022/312-882
Fax:022/ 312-360
Mail:office@fasada.rs
www.fasada.rs