



GRAĐEVINSKI LEPAK TX 85

Lepak za pločice, mermerni i granitne pločice za unutrašnje i spoljašnje radove, tip C2TE



1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE

Građevinski lepak TX 85 namenjen za polaganje zidnih i podnih mermernih i granitnih ploča na čvrste cementne podlove, podlove od betona, a moguće je koristiti ga i za neravne površine. Koristi se za spoljašnje i unutrašnje radove. Otporan na vlagu, ekonomičan i jednostavan za upotrebu.

Prema standardu EN 12004 klasificuje se u grupu C2TE.

2. NAČIN PAKOVANJA

Pakuje se u natron vreće od 25 kg. Na paletu se pakuje 48 džakova.

3. TEHNIČKI PODACI

Boja	siva
Rasprostiranje, mm	158
Otvoreno vreme, min	>20
Količina potrebne vode za umešavanje, l	7 do 9 l/džaku od 25 kg
Radna temperatura, °C	5 do 30
Fugovanje, h	Nakon 48
Radno vreme, h	3
Potrošnja kg/m ²	U zavisnosti od vrste podlove od 3.0 do 5,0



Sastav: pesak, cement, punila, polimerno vezivo i aditivi.

SADRŽAJ HROMA (VI): Proizvod nakon hidratacije (kvašenja) sadrži manje od 2 mg/kg, odnosno 0,0002% (m/m) rastvornog hroma (VI) obračunatog na ukupnu masu suvog proizvoda. Sadržaj hroma (VI) je u granicama dozvoljenog u roku trajanja pri navedenim uslovima skladištenja.

4. PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se lepe pločice mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova očišćena od masti, ulja i drugih nečistoća.

Odgovarajuće podloge su površine od cementno-krečnih maltera, starosti min.1 mesec i betonske površine koje su stare najmanje 3 meseca, gips karton ploče, opeka, cigla i sl. U slučaju starih podloga naneti prvo osnovni premaz TEXOBET struktturnu podlogu za betonske površine ili DS Profi osnovnu podlogu razređenu sa vodom (razređuje se u odnosu 1:3 do 1:9) ili DS podlogu (razređuje se sa vodom u odnosu 1:3). Nakon 6 sati, u zavisnosti od vlažnosti vazduha i temperature, podloga je suva i može se početi sa nanošenjem lepka. Prethodno popuniti praznine i udubljenja malterom.

5. PRIPREMA I NANOŠENJE

Lepak mešati električnim mikserom sa vodom dok se ne dobije gusta pastozna masa bez grudvica. Potrebna količina vode je od 7-9 l na vreću od 25 kg. Nakon 10 minuta potrebno ga je još jednom blago promešati i po potrebi dodati vodu do željene konzistencije. Ovako pripremljenu masu utrošiti u roku od 3 h. Pripremljenu masu naneti pomoću nazubljene gletarice sa odgovarajućom veličinom zubaca, tako da najmanje 65% površine pločice bude prekriven lepkom. Zatim položiti i utisniti pločicu na sloj lepaka na podlozi dok je još vlažan. Ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, na taj način će se izvršiti poravnjanje i poboljšati adhezija. Visoko upojne, porozne pločice treba prethodno navlažiti. Otvoreno vreme nanetog lepka pri normalnim uslovima ($T=+23-25^{\circ}\text{C}$, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) iznosi min. 20 min, pa prema tome treba planirati površinu na koju se lepak nanosi prilikom ugradnje. Vreme sušenja, u normalnim uslovima, do lakog pešačkog opterećenja i fugovanja iznosi 48h. Kod postavljanja mermernih ploča debljine veće od 10 mm na vertikalnim površinama neophodno je ankerisanje. Vreme sušenja, u normalnim uslovima, do punog opterećenja iznosi 7 dana. Ostatke svežeg lepka odstraniti vodom. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Očvrsle ostatke mehanički ukloniti.

Optimalni uslovi za rad su na temperaturi od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$ i relativnoj vlažnosti vazduha ispod 75%. uslovi rada utiču na vreme sušenja. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja.



6. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

Rok trajanja do 12 meseci u originalnom i neoštećenom pakovanju. Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićenom od vlage.

7. POSTUPANJE SA OTPADOM

Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima iz oblasti upravljanja otpadom. Ostatke proizvoda ne treba odlagati ispuštanjem u kanalizacione sisteme, vodotokove ili zemljiste i ne bacati zajedno sa kućnim otpadom, odlagati kao građevinski otpad – klasifikacijski broj otpada 17 09 04. Ostaci ambalaže se razvrstavaju prema klasifikacijskom broju 15 01 01. Očišćena ambalaža se može reciklirati.

8. RBEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Proizvod sadrži sivi portland cement, svrstava se u opasne proizvode sa oznakom Opasnost, Pažnja-detaljnije u bezbednosnom listu.

Zaštita disajnih puteva: Koristiti zaštitnu masku

Zaštita ruku i tela: Koristiti zaštitne rukavice i radno odelo. Nakon svakog prekida ruke oprati vodom

Zaštita očiju: Koristiti zaštitne naočare.

9. KONTROLA KVALITETA

Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama lokalnim, evropskim i drugim standardima. Kvalitet proizvoda je pod svakodnevnim nadzorom sopstvene laboratorije, što potvrđuje i višegodišnji sertifikat ISO 9001. Povremeno kvalitet proveravamo i u akreditovanim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.



TEXO®
www.fasada.rs

TEHNIČKI LIST

Tehnička uputstva u ovom listu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati.

Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: 014/16, 26.06.2019. v3

**“Fasada”d.o.o.
Banovačka 66
22 300 Stara Pazova , Srbija
Tel:022/312-882
Fax:022/ 312-360
Mail:office@fasada.rs
www.fasada.rs**