

TEXOBET

BETON KONTAKT

Strukturna podloga za betonske površine



1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE

TEXOBET Beton Kontakt strukturna podloga namenjena ujednačavanju i poboljšanju prionljivosti kod slabo upojnih glatkih betonskih površina. Izrađena na akrilnoj osnovi u pastoznom stanju, spremna za upotrebu.

Preporučuje se kao podloga

- pre malterisanja svih vrsta maltera
 - pre lepljenja keramike
 - za glatke betone
 - betonske elemente
 - Kao podloga za lepljenje stiropora kod ugradnje termoizolacionih sistema.
- Namenjena za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Izrađuje se u crvenoj boji.

2. NAČIN PAKOVANJA

Pakuje se u plastične kante od 25 kg, na paletu se pakuje po 24 komada i u kante od 5 kg, na paletu se pakuje po 72 komada.

3. TEHNIČKI PODACI

Izgled i boja	Pastozna masa svetlo crvene boje
Zapreminska masa, kg/dm ³	1.6
Radna temperatura, °C	5 do 30
Prionljivost za malter, EN ISO 4624, posle 7 dana, MPa	3.8, lom 100% B, u strukturnoj podlozi
Paropropusnost ploče sa premazom,	10

SRPS G.S2.723, g/m ² 24h	
Paropropusnost ploče bez premaza, g/m ² 24h	102.9
Okvirna potrošnja, kg/m ²	~0.450

Sastav: Polimerno vezivo, punila i aditivi.

Maksimalno dozvoljena vrednost sadržaja VOC (isparljive organske materije) za osnovne premaze A(e) 30g/l, proizvod sadrži maksimalno 2 g/l.

4. PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se nanosi TEXOBET mora biti suva, ravna, čvrsta, bez prašine, slabo vezanih delova, soli i odmašćena.

5. PRIPREMA I NANOŠENJE

TEXOBET pre upotrebe promešati, može se nanositi četkom ili dugodlakim valjkom. Ukoliko se nanosi špricom potrebno ga je razrediti sa vodom do 2% (maksimalno 1 l vode na 25 kg materijala). Vreme sušenja pre nanošenja narednog sloja u normalnim uslovima (T=23-25°C, relativna vlažnost vazduha od 50-60%), iznosi minimum 6 h. Optimalni uslovi za rad su na temperaturi od +5°C do +30°C i relativnoj vlažnosti vazduha ispod 65%. Uslovi rada utiču na vreme sušenje. Površine zaštititi od direktnih sunčevih zraka, kiše i vetra. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Očvrslu ostatke mehanički ukloniti.

6. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

Rok tarjanja do 12 meseci u originalnom i neoštećenom pakovanju. Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićen od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5°C do +30°C. Proizvod ne sme da smrzne.

7. POSTUPANJE SA OTPADOM

Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti upravljanja otpadom. Ostatke proizvoda ne treba odlagati ispuštanjem u kanalizacione sisteme, vodotokove ili zemljište i ne bacati zajedno sa kućnim otpadom, odlagati kao građevinski otpad – klasifikacijski broj otpada 17 09 04. Ostaci ambalaže razvrstavaju se prema klasifikacijskom broju 08 01 12. Očišćena ambalaža se može reciklirati.

8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Proizvod ne sadrži opasne materije.

Bezbednosni list dostupan na zahtev.

Zaštita ruku i tela: Koristiti zaštitne rukavice i radno odelo. Nakon svakog prekida ruke oprati vodom

Zaštita očiju: Koristiti zaštitne naočare.

9. KONTROLA KVALITETA

Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim, evropskim i drugim standardima. Kvalitet proizvoda je pod svakodnevnim nadzorom sopstvene laboratorije, što potvrđuje i višegodišnji sertifikat ISO 9001. Povremeno kvalitet proveravamo u akreditovanim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati.

Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: 008/18, 20.09.2024, V4

“Fasada” d.o.o.
Banovačka 66
22 300 Stara Pazova , Srbija
Tel:022/312-882
Fax:022/ 312-360
Mail:office@fasada.rs
www.fasada.rs