DS 700 PRAJMER
Penetrirajući prajmer

1. OPIS PROIZVODA I PODRUČJE PRIMENE

DS 700 PRAJMER je posebna vodena disperzija na bazi nano čestica akrilnog kopolimera što joj obezbeđuje duboku penetraciju u substrat. Namenjen je za učvršćivanje mineralnih poroznih, trošnih i površina sklonih trošenju, zatim za pripremu mineralnih površina kao što su beton, gas-beton,cigla, gips-karton ploče, gipsani i cementno-krečni malteri za bolji kontakt sa malterima, ukrasnim malterima, bojama ili lepkovima.
SVOJSTVA:
-formira film na 0ºC
-visoka otpornost na vodu,
-veoma dobra penetracija u porozan mineralni substrat
-obezbeđuje visoku adheziju narednog sloja
-alkalno je otporan
-doprinosi značajnom povećanju čvrstoće substrata
-primenjuje se u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima.

2. NAČIN PAKOVANJA

Pakuje se u:
Plastične boce od 1 l, u kutiju se pakuje po 12 komada, na paletu po 432 komada
Kanister od 5 l na paletu se pakuje po 70 komada.

3. TEHNIČKI PODACI

Boja	Mlečno bela
Zapreminska masa, kg/m³	1010
Potrošnja, g/m²	od 50-100 g/m² u zavisnosti od upojnosti substrata i razređenja
Vreme sušenja, h	Od 6 do 12 sati
Mešanje sa vodom	1 deo Prajmera : 1 dela vode

Sastav: disperzivno vezivo, voda i aditivi.

Maksimalno dozvoljena vrednost sadržaja VOC (isparljive organske materije) za Osnovni premaz A(e) 30 g/l, proizvod sadrži maksimalno 0,2 g/l.

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Certificate Number 6912
ISO 9001

4. PRIPREMA PODLOGE

Podloga na koju se nanosi mora biti suva, čista, bez supstanci koje smanjuju adheziju. Odgovarajuće podloge su mineralne površine i gips-karton ploče.

5. PRIPREMA I NANOŠENJE

DS 700 se primenjuje razređen sa vodom 1:1, 1:2 ili 1:3 u zavisnosti od namene i poroznosti substrata.
Razređenje:
-1:1 na upijajućim površinama gde je potrebna konsolidacija,
-1:1 ili 1:2 pre nanošenja mineralnih maltera, za podove pre postavljanja keramike, parketa i slično,
-1:2 ili 1:3 kao podloga pre nanošenja boja i dekorativnih maltera,
-kod jako upijajućih površina prvi sloj naneti razređen 1:2, a drugi sloj 1:1.
Može se nanositi četkom, valjkom ili prskanjem. Vreme sušena u zavisnosti od klimatskih uslova je od 6-12 h, kada je suv na dodir može se dalje raditi. Kod gipsanih podloga može se dalje raditi nakon 12 h. Optimalni uslovi za rad su na temperaturi od +10ºC do +30ºC i relativnoj vlažnosti vazduha ispod 65%. Uslovi rada utiču na vreme sušenje. Površine zaštititi od direktnih sunčevih zraka, kiše i vetra. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme sušenja. Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom. Očvrsle ostatke mehanički ukloniti.

6. ROK UPOTREBE I SKLADIŠTENJE

Rok tarjanja do 12 meseci u originalnom i neoštećenom pakovanju. Proizvod čuvati u originalnoj, zatvorenoj ambalaži na suvom mestu, zaštićen od direktnog uticaja sunca, na temperaturi od +5ºC do +30ºC. Proizvod ne sme da smrzne.

7. POSTUPANJE SA OTPADOM

Sa nastalim otpadom postupati u skladu sa važećim zakonskim propisima u oblasti upravljanja otpadom. Ostatke proizvoda ne treba odlagati ispuštanjem u kanalizacione sisteme, vodotokove ili zemljište i ne bacati zajedno sa kućnim otpadom, odlagati kao građevinski otpad – klasifikacijski broj otpada 17 09 04. Ostaci ambalaže razvrstavaju se prema klasifikacijskom broju 08 01 12. Očišćena ambalaža se može reciklirati.

8. BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Proizvod nije klasifikovan kao opasan.
Bezbednosni list dostupan na zahtev.
Zaštita ruku i tela: Koristiti zaštitne rukavica i radno odelo. Nakon svakog prekida ruke oprati vodom.
Zaštita očiju: koristiti zaštitne naočare.

ISOQAR REGISTERED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Certificate Number 6912
ISO 9001

9. KONTROLA KVALITETA

Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, lokalnim, evropskim i drugim standardima. Kvalitet proizvoda je pod svakodnevnim nadzorom sopstvene laboratorije, što potvrđuje i višegodišnji sertifikat ISO 9001. Povremeno kvalitet proveravamo u akreditovanim laboratorijama u zemlji i inostranstvu.

Tehnička uputstva u ovom listu izrađena su na osnovu naših iskustava i sa ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati.
Kompanija ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korišćenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uslovima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: 018/23, 06.10.2023, v1

Fasada d.o.o.
Banovačka 66
22 300 Stara Pazova , Srbija
Tel:022/312-882
Fax:022/ 312-360
Mail:office@fasada.rs
www.fasada.rs

ISOQAR REGISTERED
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0026
Certificate Number 6912
ISO 9001